



FERSUL MANUFATURADOS DE FERRO



MICROESTRUTURA DA GRAFITA FERRO FUNDIDO CINZENTO

MICROESTRUTURAS TÍPICAS DOS GRAUS DE REFERÊNCIA

Grau de Fundição SAE	Designação Anterior	Microestrutura do Grafite	Microestrutura Matriz
G9H12	G1800	Tipo VII A & B	Ferrítico- Perlítico
G9H17	G2500	Tipo VII A & B	Ferrítico- Perlítico
G10H18	G3000	Tipo VII A	Perlítico
G11H18	G3000	Tipo VII A	Perlítico
G11H20	G3500	Tipo VII A	Perlítico
G12H21	G4000	Tipo VII A	Perlítico
G13H19	G4000	Tipo VII A	Perlítico

*1- Informações traduzidas e retiradas da Norma SAE J431, Revisada em Dezembro de 2000